


AQUApro Select CT 10.0 SP

Descrizione del prodotto

P j55
Edizione: 04.23




Struttura







- 1 Overlay antiabrasione ad elevata resistenza
- 2 Carta decorativa
- 3 AQUApro HDF pannello con sigillatura dei bordi
- 4 Strato di bilanciamento

Profilo










Kaindl Tap Loc
Profilo longitudinale

Kaindl Tap Loc
Profilo trasversale

Prove	Simboli ¹ Flooring	Risultati
Dimensioni pannelli		1290x193x10mm
Classe di utilizzo in base ai requisiti delle normative	EN ISO 10874 EN 13329 	33
Resistenza all'abrasione	EN 13329 	AC5
Resistenza all'impatto picc. Pallina gr. Palla	EN 13329 	≥15N ≥1000mm
Contenuto di formaldeide nell'HDF grezzo	EN 120 DIBT-Richtlinie 100 	E1 [Europa]
Emissioni di formaldeide	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²

Tutti i valori riportati sono indicativi - non si escludono variazioni dovute alla produzione.

Emissioni di formaldeide/ VOC		GREENGUARD GOLD
Emissioni di formaldeide	CARB	CARB Phase 2
Gonfiore del cantante	EN 13329	 ≤ 12%
Resistenza termica	ISO 8302	 0,0930 m ² .K/W
Contenuto di umidità alla consegna	EN 322	4 - 7 %
Resistenza alla bruciatura di sigaretta	EN 438-2.18	 Grado 4
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	 Migliore del livello 6 scala lana blu Migliore del livello 4 scala grigio
Resistenza alla delaminazione a secco	EN 13329	≥ 1,25N/mm ²
Resistenza alle macchie	EN 438-2.15	 Gruppi 1-2 Grado 5 Gruppo 3 Grado 4
Comportamento al fuoco	EN13501-1	 Cfl , s1
Resistenza all'acqua	NALFA surface watertest 01.08.2019	qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm
Resistenza allo scivolamento μ	EN 13893	 ≥ 0,3
Stabilità dimensionale	EN 13329	Lunghezza e larghezza ≤ 0,9 mm
Rettilinearità degli spigoli	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Differenza di spessore fra gli elementi assemblati	EN 13329	Max ≤ 0,15 mm Media ≤ 0,10 mm
Ortogonalità	EN 13329	≤ 0,2 mm / larghezza pannello
Planarità trasversale	EN 13329	concavo ≤ 0,3 mm convesso ≤ 0,4 mm concavo ≤ 6 mm
Planarità longitudinale	EN 13329	convesso ≤ 13 mm
Tolleranza sul disegno della continuità di decoro		+/- 2mm
Tolleranza sul disegno a spina di pesce		+/- 4mm

¹Informazioni al sito www.floorsymbols.com