

**M.Kaindl Holzindustrie**  
Walsersweg 12  
A-5071 Wals / Salzburg

Telefon 0662 / 8588  
FAX 0662 / 8588 2034



**KAINDL**

**Qualitäts- und Dimensionsanforderungen für  
Sägespäne (SS), Hobelspäne (HoS), Rüttelgut (RG)**

(Juli 2000)

| Dimensionen   | Art             | Standardqualität  | Ausschuß  |
|---|-----------------|---|---|
| Dimensionen<br>(Breite bzw.Stärke )   |                 | 80 % zw.: <6mm u. >0,63 mm<br>max. 10 % > 6mm mitgehend<br>max. Länge: 15 mm        | > 10 % > 6mm  |
| Verhältnis von kubischen<br>Spänen zu flächigen<br>Spänen   | SS<br>HoS<br>RG | Verhältnis 40 : 60<br>Verhältnis 30 : 70<br>Verhältnis 60 : 40                      | > 40 % kubisch<br>> 30 % kubisch<br>> 60 % kubisch  |
| Staubanteil:<br>( < 0,4 mm )  | SS<br>HoS<br>RG | max. 10 %<br>max. 10 %<br>max. 5 %  | > 10 %<br>> 10 %<br>> 5 %   |
| Qualität:   |                 | Aus frischem Holz erzeugt, nicht<br>rotstreifig, nicht oder nur wenig<br>verblaut.. | Mehr als 50 % der Späne<br>rotstreifig, faule Späne, mehr als<br>50 % der Späne stark verblaut. |
| Rindenanteil:   |                 | max. 5 % zulässig   | über 5 % Rindenanteil.  |
| <p>Späne aus Altholz sind ebenso ausgeschlossen wie Verunreinigungen wie Nägel, Steine, ,Schnee, Eisklumpen und andere Fremdteile.<br/> Nach dem Produkthaftungsgesetz haftet der Lieferant für evtl. auftretende Folgeschäden ( z.B.: Messerwelle , Messersätze u.a. )</p> |                 |   |   |