KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Fichte **Astig**

Typische Merkmale und Besonderheiten

KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Fichte Astig | Astfichte

Furnierstärke 0,8 mm

1

Ast und Flügelast

Querschnitt eines Triebes (Astes), der fest verwachsen mit der Holzbahn die Charakteristik der rustikalen Elemente einer Holzart prägt. Äste weisen unterschiedliche Durchmesser und Formen auf. Anzahl und Größe der Äste sind nur bedingt steuerbar. Durch optimale Vorbereitung der Furnierbahnen wird eine ausgewogene Durchmischung erreicht.

2

Ausfallast

Durch Nachtrocknen des Holzes sowie durch Manipulation der Furniere können Äste aus den Blättern ausbrechen, es entsteht eine offene Stelle. Die Größe dieser offenen Stellen ist nicht definiert und kann selten auch mehrere Zentimeter im Durchmesser betragen.

3

Buchsholz

Eine auffallende Erscheinung sind bei Nadelhölzern besonders dunkle, rötliche Jahresringe, die von Nadelbäumen auf einer Seite des Stammes als Reaktion auf besonders starke einseitige Belastungen (Wind, Schnee, Hangneigung) gebildet werden. Dieses vor allem auf Druck belastbare Reaktionsholz wird auch Buchs(holz) genannt. Farblich setzt sich Buchs dunkel und markant auch bei dieser Variante der Astfichte ab.

Lieferungen von Kaindl Mustern erfolgen automatisch ab Musterlager, ohne Rücksichtnahme auf Struktur des Holzes oder Farbstellung. Diese Muster stellen die Charakteristik der jeweiligen Holzart dar, ein Anspruch auf Aussehen und Qualität von Plattenlieferungen kann daraus nicht automatisch abgeleitet werden. Die Ausmusterung für Objekte erfolgt gesondert nach Absprache mit unserer Fachabteilung.

Kaindl Boards GmbH | Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Salzburg, Austria | T: +43 (0) 662 / 85 88-0 | www.kaindl.com