



BOARDS, FLOORS, IDEAS

M. Kaindl OG
Kaindlstraße 2
A-5071 Wals / Salzburg

Tel.: 0043 / 0662 / 8588
Fax: 0043 / 0662 / 8588
2034

Mail:
holzeinkauf@kaindl.com
www.kaindl.com

**Der FHP Exekutivausschuss*) empfiehlt zur Umrechnung von Atrogewicht
auf das Volumen folgende Umrechnungsfaktoren:**

	Kg/FOO	Rindenprozent:	Kg/FMO	AMM/FMO
Rotbuche	650	8	707	1,41
Ahorn	570	10	633	1,58
Eiche /Robinie	630	15	741	1,35
Birke	515	12	585	1,71
Esche	650	14	755	1,32
Erle	460	15	541	1,85
Weide	425	15	500	2,00
Hainbuche	680	8	739	1,35
Pappel	350	13	402	2,49
Aspe	422	12	479	2,09
Linde	383	14	445	2,25
Fichte / Tanne	427	12	474	2,11
Kiefer	510	13	570	1,75
Lärche	545	13	625	1,60