



BOARDS, FLOORS, IDEAS

**M. Kaindl OG**  
Kaindlstraße 2  
A-5071 Wals / Salzburg

Tel.: 0043 / 0662 / 8588  
Fax: 0043 / 0662 / 8588 2034  
Mail: holzeinkauf@kaindl.com  
www.kaindl.com

## Qualitäts- und Dimensionsanforderungen für Sägespäne (SS), Hobelspäne (HoS), Rüttelgut (RG)

(Juli 2000)

Dimensionen	Art	Standardqualität	Ausschuß
Dimensionen (Breite bzw. Stärke)		80 % zw.: <6mm u. >0,63 mm max. 10 % > 6mm mitgehend max. Länge: 15 mm	> 10 % > 6mm
Verhältnis von kubischen Spänen zu flächigen Spänen	SS	Verhältnis 40 : 60	> 40 % kubisch
	HoS	Verhältnis 30 : 70	> 30 % kubisch
	RG	Verhältnis 60 : 40	> 60 % kubisch
Staubanteil: ( < 0,4 mm )	SS	max. 10 %	> 10 %
	HoS	max. 10 %	> 10 %
	RG	max. 5 %	> 5 %
Qualität:		Aus frischem Holz erzeugt, nicht rotstreifig, nicht oder nur wenig verblaut..	Mehr als 50 % der Späne rotstreifig, faule Späne, mehr als 50 % der Späne stark verblaut.
Rindenanteil:		max. 5 % zulässig	über 5 % Rindenanteil.
<p>Späne aus Altholz sind ebenso ausgeschlossen wie Verunreinigungen wie Nägel, Steine, ,Schnee, Eisklumpen und andere Fremtteile. Nach dem Produkthaftungsgesetz haftet der Lieferant für evtl. auftretende Folgeschäden ( z.B.: Messerwelle , Messersätze u.a. )</p>			