

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

PT-21-02-25-15

Produkt: Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0
Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Typ P3 nach DIN EN 312:2010-12

Auftraggeber: M. KAINDL OG, Kaindlstraße 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich

Auftrag: Prüfung der Formaldehydabgabe nach JIS 1460 (Desikkatormethode)

Grundlage: Prüfbericht Nr. 2118037-W-P3/E0-06/13-2020 vom 26.1.2021
Prüfbericht Nr. 2118037-W-P3/E0-13/20-2020 vom 26.1.2021
Prüfbericht Nr. 2118037-W-P3/E0-20/25-2020 vom 26.1.2021

Prüfergebnis:

Spanplattenprodukt	Plattendicke in mm	Formaldehydabgabe in mg HCHO/l
Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0	8	0,3
Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0	16	0,3
Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0	25	0,3

Die Formaldehydkonzentration nach der Exsikkatormethode (JIS A 1460) wurde mit einer Melaminharzbeschichtung geprüft.

Die Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0 in den Nenndickenbereichen 6 mm bis 20 mm erreicht die Formaldehydklasse F**** nach JIS A 5908.

Geltungsdauer: 31.12.2021

Dresden, 25.2.2021


Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter