

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-26-02-17-04

**Produkt:** Laminatboden der Baugruppe 71: Kaindl Laminatboden AQUA PRO select Natural Touch 12,0 mm  
**Auftraggeber:** M. Kaindl GmbH/ Kaindl Flooring GmbH, Kaindlstrasse 2, 5071 Wals/ Salzburg, Österreich  
**Auftrag:** Durchführung einer Fremdüberwachung an Laminatfußböden gemäß EN 13329:2023, ISO 14486:2025 und anderen ausgewählten Eigenschaften  
**Prüfberichte:** 2117129/2025/2, 5/5W/5W1/8-10, 12, 15 und vierteljährliche Berichte der CARB/EPA-Überwachungen  
**Prüfergebnisse:**

Eigenschaften	Ergebnisse der Klassifizierungsanforderungen gemäß EN 13329:2023 / ISO 14486:2025 / anderen Tests	
Abrieb	AC5	
Stoßbeanspruchung	kleine Kugel	≥ 70 mm
	große Kugel	≥ 1000 mm
Fleckenunempfindlichkeit	Gruppen 1 und 2	Grad 5
	Gruppe 3	Grad 4
Verschieben eines Möbelfußes	keine sichtbaren Schäden	
Stuhlrollenversuch	keine sichtbaren Schäden	
Dickenquellung	≤ 15 %	
ISO 4760 und NALFA Wasserstandstest	< 0,3 mm und Grad 2 / kein Wasserdurchtritt durch die Verbindung	
Verbindungsfestigkeit	f <sub>10,2</sub> ≥ 1 kN/m / f <sub>s0,2</sub> ≥ 2 kN/m	
Abhebefestigkeit	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>	
PCP/Lindan	< 5 ppm	
Formaldehydabgabe gemäß EN ISO 12460-3	Österreichische Formaldehydverordnung erfüllt	
Formaldehyde emission gemäß EN 717-1	Anforderung an FA-REACH-2026 <sup>1</sup> / ChemVerbotsV-2020 <sup>2</sup> erfüllt	
Formaldehydanforderungen von CARB Phase 2 und EPA TSCA Title VI	Trägerplatten zertifiziert durch TPC 10	
Migration von Schwermetallen, Chrom VI und Organozinnverbindungen nach EN 71-3	Anforderungen erfüllt	
VOC-Emission gemäß EN 16516	Anforderungen des AgBB-Schemas und der MVVTB ABG Anhang 8, der Französischen Klasse A+, des BREEAM General Levels; der Belgischen VOC-Verordnung; der Finnischen M1-Klassifizierung, von LEED v4 und von TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM werden erfüllt	

<sup>1</sup> Grenzwert für die Formaldehydemission nach VERORDNUNG (EU) 2023/1464 DER KOMMISSION vom 14. Juli 2023 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Formaldehyds und Formaldehydabspaltnern -> Formaldehydgrenzwert 0,062 mg/m<sup>3</sup> für Möbel und Erzeugnisse auf Holzwerkstoffbasis

<sup>2</sup> Grenzwert für die Formaldehydemission nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) Anlage 1 zu §3 vom 20.01.2017 in Verbindung mit Bekanntmachung analytischer Verfahren veröffentlicht am 26. November 2018, BAnz AI 26.11.2018 B2, 124 µg/m<sup>3</sup> (0,1 ppm)

Der geprüfte Laminatboden erfüllt alle Anforderungen gemäß EN 13329:2023 und ISO 14468:2025 für die Klasse 33.

Das Prüfungszeugnis gilt bis zum 16.02.2027.

Dresden, 17.02.2026

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter