



BOARDS. FLOORS. IDEAS.

KAINDL Dekor Span P3/E0/Option 1

Technisches Datenblatt

DSP3 03/07-07

Anwendungsbereich

Vielfältige Anwendungen für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich für den Möbel- und Innenausbau.

Aufbau

Dekorpapier
Spanplatte P3/E0/Option 1
Dekorpapier



Formate

Stärken: 8 - 38 mm	Spanplatte P3/E0/Option 1	Standardformate: 2800 x 2070 mm 5600 x 2070 mm
--------------------	---------------------------	--

Plattentoleranzen

	Einheit	Klassifizierung gemäß EN 14322		Prüfverfahren
		Dickenbereich <mm>		
Dicktoleranz bezogen auf das Nennmaß:	mm	< 15	≥ 15 - 20	EN 14323
		+/- 0,3 für Abriebklasse 1 und 2 + 0,5/- 0,3 für Abriebklasse 3A, 3B und 4 nach Tabelle 2		
Längen- und Breittoleranz: - handelsübliche Maße - Zuschnitte	mm	+/- 5		EN 14323
	mm	+/- 2,5		
Verzug	mm/m	≤ 2 (nur bei ausgewogenem Aufbau der Oberfläche)		EN 14323
Kantenausbrüche: - handelsübliche Maße - Zuschnitte	mm/m	≤ 10		EN 14323
	mm/m	≤ 3		

Trägerplatten entsprechen der Emissionsklasse E0 nach JIS A 1460, weitere Informationen entnehmen Sie unserem Technischen Datenblatt P3/E0/Option 1.

Oberflächeneigenschaften

	Einheit	Klassifizierung gemäß EN 14322				Prüfverfahren
Verhalten bei Kratzbeanspruchung:	N	> 1,5				EN 14323
Oberflächenfehler:	mm ² /m ² mm/m	Punkte < 2 Längsfehler < 20				EN 14323 EN 14323
Fleckenunempfindlichkeit:	Stufe	≥ 3				EN 14323
Rissanfälligkeit:	Stufe	≥ 3				EN 14323
Verhalten gegenüber Wasserdampf:	Grad 4	mäßige Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe				EN 14323
Lichtechtheit (Xenon Bogenlampe):	Stufe	> 6				EN 14323
Abriebbeständigkeit:			Druckdekore: Holz, Fantasie und Metallic		Uni Dekore	EN 14323
	Klasse		1		3A	
	IP Umdrehungen		< 50		>150	
	WR Umdrehungen		<150		>350	

Lagerhinweis

Die Dekorspan P3/E0/Option 1 sollte immer vollflächig, waagrecht und ganzflächig abgedeckt (lichtgeschützt) gelagert werden. Die Lufttemperatur im Lagerraum sollte bei 18-22°C, die relative Luftfeuchtigkeit bei 50 bis 60% liegen. Siehe hierzu auch Norm CEN/TS 12872:2006

Reinigung und Pflege

Kaindl Dekorspan P3/E0/Option 1 sind äußerst hygienisch und pflegeleicht. Zur Reinigung können alle haushaltsüblichen Reiniger verwendet werden - keinesfalls jedoch Scheuermittel. Für die tägliche Pflege genügt es, die Dekorspan P3/E0/Option 1 mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Eine besondere Behandlung, wie das bei herkömmlichen Holzplatten notwendig ist (wie z.B. Abschleifen, Versiegeln oder Polieren der Oberfläche) darf wegen der Spezialoberfläche nicht durchgeführt werden. Hartnäckige Flecken, wie Farbe, Klebstoff, Nagellack oder Öl lassen sich mit Aceton, Essigessenz, Nagellackentferner und Universalverdünnungen entfernen. Diese Mittel in jedem Fall sparsam, vorsichtig und nur im verschmutzten Bereich anwenden. Auf keinen Fall über längere Zeit einwirken lassen. Direktes Schneiden mit Messern auf dem Dekor kann zu Schnittspuren führen. Verwenden Sie stets eine Unterlage. Wischen Sie Wasser (Feuchtigkeit) im Fugenbereich stets weg. Bei allen Arten von Computer Mäusen ist stets ein Mauspad als Unterlage zu verwenden!

Verarbeitung

Kaindl Dekorspan-Platten lassen sich mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen ver- und bearbeiten. Vor dem Verarbeiten sind Kaindl Dekorspan-Platten auf sichtbare Schäden zu überprüfen. Um eine gute Schnittqualität zu erhalten sind diverse Maßnahmen wie z.B. Vorschubgeschwindigkeit, Zahngeometrie und -teilung, Sägeblattüberstand, Spanraum des Sägeblattes etc. zu berücksichtigen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachverkäufer oder www.kaindl.com

Die Hinweise und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen bestem Wissen nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen zur Information und als unverbindliche Richtlinie. Gewährleistungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.