# Technisches Datenblatt

**AQUApro Select NT 12.0 SP**


P n25

**Kaindl Flooring GmbH**
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

**Stand: 05.10.2026**


| | | |
|---|---|---|
| Dimension | Länge | 1383 mm |
| | Breite | 195 mm |
| | Stärke | 12 mm |
| Verlegeprofil | Krono Click | |

**Längsprofil**



**Querprofil**






1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay
2 Dekorpapier
3 AQUApro HDF Trägerplatte mit Kantenversiegelung
4 Gegenzug

30 YEARS KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

**AC5**

| Prüfungen | | DIN/EN Norm | Flooring[1] Symbole | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach | | EN ISO 10874<br>EN 13329 | | 33 |
| Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung | | EN 13329<br>Annex A | | AC5 |
| Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung | kl. Kugel<br>gr. Kugel | EN 13329 | | ≥70mm<br>≥750mm |
| Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung | | EN 120 DIBT Richtlinie 100 | E1 HCHO | E1 [Europa] |
| Formaldehydemission | | EN 717-1<br>EN 717-2 | | < 0,1 ppm<br>< 3,5 mg/h m² |
| Formaldehydemission/ VOC | | UL2821 | | GREENGUARD GOLD |
| Formaldehydemission Trägerplatte | | ASTM D6007 | | TSCA Title VI |
| Kantenquellung | | EN 13329 | | ≤ 12% |
| Wärmedurchlaßwiderstand | | ISO 8302 | | 0,096 m².K/W |
| Feuchtegehalt ab Werk | | EN 322 | | 4 - 7 % |
| Stuhlrollenprüfung | | EN ISO 4918 | | 20 000 Zyklen |
| Lichtechtheit | | EN ISO 105-B02<br>EN 20105 A-02 | | Besser als Stufe 6 Blauwollskala<br>Besser als Stufe 4 Grauskala |
| Abhebefestigkeit trocken | | EN 13329 | | ≥ 1,25 N/mm² |
| | | | | |
| Fleckenunempfindlichkeit | | EN 438-2.15 | | Gruppe 1-2 Grad 5<br>Gruppe 3 Grad 4 |
| Brandverhalten | | EN13501-1 | $C_{fl}$-s1 | Cfl , s1 |
| Wasserbeständigkeit >24h gemäß Kaindl Garantiebedingungen | | NALFA / ISO 4760 | qualitativ ≤ 2 und ≤0,3mm | 72h |
| Gleitreibung µ | | EN 13893 | DS | ≥ 0,3 |
| Dimensionsstabilität | | EN 13329 | | Länge und Breite ≤ 0,9 mm |
| Kantengeradheit | | EN 13329 | | ≤ 0,30 mm /m |
| Höhenunterschied zwischen den zusammengefügten Elementen | | EN 13329 | | Maximum ≤ 0,15 mm<br>Durchschnitt ≤ 0,10 mm |
| Rechtwinkeligkeit | | EN 13329 | | ≤ 0,2 mm / Paneelbreite |
| Planlage quer | | EN 13329 | | konkav <= 0,3 mm<br>konvex <= 0,4 mm |
| Planlage längs | | EN 13329 | | konkav <= 7 mm<br>konvex <= 14 mm |
| Dekorversatz bei Systemdekoren<br>Dekorversatz bei Schiffböden | | | | +/- 2mm<br>+/- 4mm |

1) Informationen unter www.floorsymbols.com

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen