# Technisches Datenblatt

**AQUApro WOOD 8.5 Wide P**


**K 272**

Kaindl Flooring GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

**Stand:** **12.10.2026**


| | | |
|---|---|---|
| Dimension | Länge | 1383 mm |
| | Breite | 244 mm |
| | Stärke | 8,5 mm |
| Verlegeprofil | Kaindl Tap Loc | |

**Längsprofil**



**Querprofil**






1 Mehrschichtige UV-Lackierung
2 Echtholzoberfläche ~ 0,6mm *
3 AQUApro HDF
4 Echtholzgegenzug ~ 0,6mm

- -

*Echtholzfußboden optional digital bedruckt.
*Sortierungs Charakter: Eine Holzfügestelle längs je Paneel möglich.

**20 YEARS**
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
*In accordance with Kaindl's warranty conditions*

| Prüfungen | DIN/EN Norm | Flooring[1] Symbole | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach | EN ISO 10874<br>EN 14354 | | 32 |
| Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung | EN 14354<br>Anhang D | | 4000 |
| Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (kl. Kugel / gr. Kugel) | EN 14354 | | EC3 |
| Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung | EN 120 DIBT<br>Richtlinie 100 | E1 HCHO | E1 [Europa] |
| Formaldehydemission | EN 717-1<br>EN 717-2 | | < 0,1 ppm<br>< 3,5 mg/h m² |
| Formaldehydemission (VOC) | UL2821 | | GREENGUARD GOLD |
| Formaldehydemission Trägerplatte | ASTM D6007 | | TSCA Title VI |
| Wasserbeständigkeit | NALFA / ISO 4760 | qualitativ ≤ 2<br>und ≤0,3mm | 48h |
| Feuchtegehalt ab Werk | EN 322 | | 4 - 7% |
| Dickenquellung / Kantenquellung | EN 14354 | | ≤18% |
| Haftvermögen des Lackes | EN14354 | | ≤ Klasse 2 |
| Wärmedurchlaßwiderstand | ISO 8302 | | 0,0780 m².K/W |
| Rutschverhalten USRV | CENTS 15676 | | ≥ 54 |
| Abhebefestigkeit | EN14354 | | ≥ 1,0N/mm² |
| Stuhlrollenfestigkeit | EN ISO 4918 | | 15 000 Zyklen |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | $C_{fl}$-s1 | Dfl-S1 |
| Eindruckwiderstand | EN 1534 | | ≥ 40 N/mm² |
| Dicke eines Elements | EN 14354 | | nenn. ≤ ± 0,5 mm |
| Kantengeradheit der Deckschicht | EN 14354 | | ≤ 0,30 mm/m |
| Rechtwinkeligkeit | EN 14354 | | ≤ 0,20 mm |
| Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen | EN 14354 | | max. ≤ 0,15 mm |
| Länge der Deckschicht in derselben Verpackungseinheit | EN 14354 | | ≤ 0,5 mm |
| Breite der Deckschicht | EN 14354 | | nenn. ≤ 0,1 mm |
| Querkrümmung in der Breite | EN 14354 | | mittel ≤ 0,24 mm<br>max. ≤0,32 mm |
| Fugenöffnungen zwischen Elementen | EN 14354 | | ≤ 0,20 mm |

1) Informationen unter www.floorsymbols.com

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.
Die im Datenblatt genannten Leistungseigenschaften gelten nicht für Holzfußböden mit geölter Oberfläche!