# Ficha técnica

**CLASSIC T. 8.0 Standard PI**


P n32

**Kaindl Flooring GmbH**
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Austria
T: +43(0) 662 / 8588-0
www.kaindl.com

**Estado: 05.10.2026**


| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo | 1383 mm |
| | Ancho | 195 mm |
| | Grosor | 8 mm |
| Tipo de instalación | Krono Click | |

**Perfil longitudinal**



**Perfil transversal**






1 Recubrimiento UV multicapa resistente a la abrasión
2 Papel decorativo
3 HDF Optima
4 Capa estabilizadora

30 YEARS KAINDL GUARANTEE

**AC4**

| Pruebas | | DIN/EN Norma | Símbolos1 de suelos | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Clase de uso según las normas | | EN ISO 10874<br>EN 13329 | | 32 |
| Resistencia al desgaste por abrasión | | EN 13329<br>Annex A | | AC4 |
| Resistencia a los golpe | bola pequeña<br>bola grande | EN 13329 | | ≥35mm<br>≥600mm |
| Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento | | EN 120 DIBT<br>Directiva 100 | E1 HCHO | E1 [Europa] |
| Emisión de formaldehído | | EN 717-1<br>EN 717-2 | | < 0,1 ppm<br>< 3,5 mg/h m² |
| Emission de formaldéhyde/ VOC | | UL2821 | | GREENGUARD GOLD |
| Emisión de formaldehído | | ASTM D6007 | | TSCA Title VI |
| Hinchamiento de los bordes | | EN 13329 | | ≤ 15% |
| Conductividad térmica | | ISO 8302 | | 0,078 m².K/W |
| Contenido de humedad ex fábrica | | EN 322 | | 4 - 7 % |
| Prueba de rodillo de silla | | EN ISO 4918 | | 15 000 ciclos |
| Solidez a la luz | | EN ISO 105-B02<br>EN 20105 A-02 | | Mejor nivel 6 de la cianoescala<br>Mejor nivel 4 de la escala de grises |
| Resistencia al desprendimiento en seco | | EN 13329 | | ≥ 1,25 N/mm² |
| | | | | |
| Insensibilidad a las manchas | | EN 438-2.15 | | grupo 1-2 grado 5<br>grupo 3 grado 4 |
| Combustibilidad | | EN13501-1 | $C_{fl}$-s1 | Cfl , s1 |
| Resistencia al agua | | NALFA / ISO 4760 | | 24h |
| Fricción de deslizamiento μ | | EN 13893 | DS | ≥ 0,3 |
| Estabilidad dimensional despues de cambios de la humedad Relativa | | EN 13329 | | largo y ancho ≤ 0,9 mm |
| Alineación de los paneles | | EN 13329 | | ≤ 0,30 mm /m |
| Diferencia de altura entre elementos ensamblados | | EN 13329 | | máximo ≤ 0,15 mm<br>promedio ≤ 0,10 mm |
| Escuadría de los elementos | | EN 13329 | | ≤ 0,2 mm / ancho panel |
| Planidad transversal | | EN 13329 | | concave <= 0,3 mm<br>convex <= 0,4 mm |
| Planidad longitudinal | | EN 13329 | | concave <= 7 mm<br>convex <= 14 mm |
| Ajuste en el ancho de disenos con sistema<br>Ajuste en el ancho de disenos 3 lamas | | | | +/- 2mm<br>+/- 4mm |

1) Informacion en www.floorsymbols.com

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.